



## Návod k impregnaci umělého pískovce

Na zajištění povrchu bazénových lemů, dlažby a obkladových pásků proti nečistotám a přitom zachování jejich přírodního vzhledu a vlastností doporučujeme provést nátěr hydrofobizačním Přípravkem **REMEI COMPACT**. Přípravek vytváří účinnou ochranu proti působení povětrnostních podmínek, spadům nečistot z ovzduší a zabraňuje vzniku řas.

Přípravek je odolný proti UV záření a výrobky ochrání po dlouhou dobu.

Aplikaci provádějte bez ředění na **suchý- čistý** povrch v jednom pracovním postupu.

Nanášejte přípravek rovnoměrně – nasycením dokud výrobek impregnaci přijímá.

Nejlépe je provádět nanášení velkým plochým štětcem. Nevsáknutý přípravek z povrchu setřete hadříkem aby nevznikaly na povrchu kaluže. Dodatečná impregnace v druhém pracovním postupu již není možná, neboť po zaschnutí první impregnační vrstvy je tekutinu odpuzující funkce přípravku plně účinná !! Nátěrem opatřete pouze vrchní ( pohledové) plochy výrobků. Po provedení impregnace nechte dlažbu **řádně** zaschnout ( doba zasychání je závislá na klimatických podmínkách a v jednotlivých ročních obdobích může trvat rozdílně). Minimálně by doba k celkovému zaschnutí a 100% ochraně výrobku neměla být kratší než 24 hodin.

Impregnaci neprovádějte za mrazivého a sychravého počasí, za deště, na prudkém slunci a při teplotách nad 25 stupňů !!

Dlažba během impregnování a poté až do úplného zaschnutí impregnace nesmí přijít do kontaktu s vodou a nesmí být jinak znečištěna !!

**Čerstvě natřené dlaždice nikdy neprokládejte balícím polystyrenem nebo jinými proložkami, tyto mohou na povrchu způsobit nevratné otisky nebo fleky!!**

**Při správném naimpregnování a po řádném proschnutí impregnační látky musí voda na povrchu udělat kapku a nevsáknout se.**

Nátěr je možno provádět i přímo na již instalované dlažbě u bazénu, ale je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby jste impregnací neznečistili bazén samotný nebo jeho okolí.

Nejlépe (pokud je to možné) naimpregnujte výrobky před jejich montáží s tím že natíraný výrobek umístěte do větší nádoby, např. do vaničky a v ní provádějte impregnování. Při impregnování totiž nevsáknutý přípravek vydatně stéká z výrobku. Jeho zadržením a opětovným použitím ušetříte nemalou částku.

Přípravek Remei Compact je po zaschnutí ekologicky i zdravotně nezávadný.

Vydatnost:                    1,0 kg – cca. 4 ks bazénových lemů  
                                      1,0 kg – cca. 3 ks čtvercové dlažby 49x49x4cm  
                                      1,0 kg – cca. 2 m čtv. obkladových pásků